



Scheda tecnica prodotto.
10/02/2012



Emulsione

SPLENDIDA

ESTERNI n.101

Funzioni:

Pittura per esterni, adatta per la finitura di malte e supporti in cemento.

Caratteristiche:

A base di olio di Aleurites e pigmenti foto-stabili.

Resa: 13 mq/l

Stoccaggio: 24 mesi.

Confezioni: 7, 14 l

Applicazione: Rullo.

SUPPORTO:

La superficie da trattare deve essere ben pulita e spolverata..Intonaci di scarsa consistenza devono essere trattati con Legante vegetale n.26 secondo le modalità indicate.. Colle e grassi devono essere rimossi.

COME SI APPLICA:

Si utilizza un rullo a fibra corta.

Il prodotto è pronto all'uso.

Stendere una o due mani, a distanza di 2 ore.

In condizioni di forte umidità ambientale aumentare l'intervallo di tempo tra mani successive, per garantire l'ottimale essiccazione.

Il prodotto può essere colorato con Colori in Pasta e colori Pompei n.772.

RESA: 13-11 mq/l in funzione del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso. si può diluire la prima mano su fondi molto assorbenti con 10-15% di acqua.

ESSICCAZIONE: fuori polvere 60-90 min. Massimo indurimento in 4 giorni.

CAPITOLATO:

Applicazione di pittura a spessore per la finitura di superficie murale/ in esterni, il prodotto deve essere esente da sostanze di origine petrolifere e da essiccativi a base di piombo (tipo Pittura splendida n.101, o prodotti simili forniti con dichiarazione completa di tutti i componenti utilizzati), Norma dcb Bioediliziaitalia.

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).



DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Acqua pura, Calcio carbonato, bianco titanio (ottenuto senza lavorazioni al cloro), olio di Aleurites standolizzato Prakriti, sapone sodico di lino, sali di boro, metilcellulosa, gluconato di sodio (tensioattivi zuccherini), olio essenziale di lavanda, vitamina C, Siccativi a base di calcio, magnesio, zirconio, cobalto nel totale inferiori 0,01%

COV: D. L. 27 marzo 2006, n.161. Pitture opache per pareti soffitti interni, classe BA; valore limite consentito, 75 gr./L.

Valore presente nella formulazione, 0,05 gr./L. costituito da oli essenziali.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante..

Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.